



LASYRYIÖLJY- LASYROLJA



Lasyryiöljy

Hyvin imevät alustat öljytään ensin vernissalla tai Ottosson färgmakeri:n kock linolja:lla (keitetty pellavaöljy).

Kuivaa pinnasta ylimääräinen öljy noin 15-20 minuutin päästä, anna kuivua noin (1) vuorokausi. Tee kevyt välihionta.

Sekoita lasyryiöljy ja väripasta keskenään hyvin. Väriaine tahtoo laskeutua öljyn pohjalle, joten sekoita työn edetessä aina välillä.

Levitä valmis lasyryri sienellä tai siveltimellä. Kuivaa pinta rätillä haluttuun sävyvahvuuteen ja tasoita kuivalla pensselillä.

Ohuelti käsitelty pinta kuivaa noin (1) vuorokaudessa.

HUOM! Itsesyttymisvaara; öljypitoiset rätit ja paperit voivat syttyä itseksensä. Käytön jälkeen kastele rätit huolellisesti ennen pois heittämistä.

Sisältää: Pellavaöljy, risiiniöljy, palmuöljy, sitrusöljy, Aloe ja (mieto) ohenne

Katso Ottosson färgmakeri:n videot eri sisäpintojenkäsittelyistä (ruotsiksi) <http://ottossonfarg.com/om-linoljefarg/att-mala-inomhus/>

Lasyrölja

Obehandlat sugande underlag oljas först in med Ottosson kokt linolja eller vernissa.

Torka av ytan noga med en trasa efter ca. 15-20 minuter. Låt torka 1 dygn. Efterslipa lätt.

Blanda lasyroljan med lasyrkulör och blanda noga. Blanda inom arbetet alltid i mellan.

Den färdigt blandade lasyren stryks ut med svamp eller pensel. Torka av med trasa till önskad kulörstyrka och eftersläta med en torr pensel.

Tunt laserad yta är torr på ca 1 dygn.

OBS! Oljedrängkta trasor kan självtända och ska blötläggas innan de kastas.

Innehåller: Linolja, ricinolja, citrusolja, Aloe och skonsam förtunning.

Se filmen av Ottosson färgmakeri för olika ytbehandlinga inomhus.

<http://ottossonfarg.com/om-linoljefarg/att-mala-inomhus/>



Ravintolan lattia Tukholmassa lasyyriöljyllä käsiteltynä.
Restaurangets golv i Stockholm med lasyrolje-behandling.
Kuva-Bild: Ottosson Färgmakeri AB

