

# SAVILAASTI

## VIIMEISTELYLAASTI 0-1

- Kuvaus** Saviukumajan savilaastit ovat ainoita Virossa valmistettavia savilaasteja. Tuotteet ovat myös testattuja Saksalaisen savilaasti standardin (DIN 18947: 2013-08) mukaan. Standardin mukaisesti Saviukumajan laastit luokitellaan suurimpaan lujuusluokkaan S II. Viimeistelylaastimme sisältää laadultaan erinomaista savea eri sävyissä ja hiekkaa, joka on huolellisesti valikoitu rakeisuuskäyrällä, joka takaa niiden erinomaisen työstettävyyden ja pintavastuksen. Viimeistelylaasti 0-1 on kuivatuote, raekoko 0-1 mm.
- DEKO-sarja** Luonnolliset koristeet: olki, pellavakuitu, simpukankuori, ruiskukka, koristekivet. Sekoitetaan laastiin.
- Väri** Valkoinen, beige, punainen, kinuski, oranssi, keltainen, sinappi, sininen, harmaa, lila, vihreä, musta, lumivalkoinen. Yli 40 sävyä sävyttämällä.
- Käyttö** Sopii erilaisten pintarappauksiin sisätiloissa. Käytetään viimeistely- / pintalaastina pohjalaastin päälle. Alustaksi kelpaavat sopii savi-, kalkki- ja muut mineraaliset rappaukset, levytuotteet mm. mineraalipintaisetlevyt, kipsilevyt sekä luonnonkuitulevyt.
- Ominaisuudet** Savirappaus tasoittaa huoneen kosteuspitoisuutta, varastoi lämpöä, rajoittaa homeen kasvua, neutralisoi elektromagneettista saastetta, vähentää kaiuntaa ja sopii allergioista kärsiville ihmisille. Saviukumajan savilaastilla on hyvä tarttuvuus ja pintavastus (surface resistance). Savilaasti- ja rappaus on 100%:sesti luonnollinen tuote ja uudelleen käytettävissä. Sillä voi myös muotoilla pyöreitä kulmia ja erilaisia muotoja.
- Alustat** Alustan tulee olla tasainen, kuiva ja huokoinen. Alustan tulee olla pölytön ja puhdas maaleista ja öljyistä. Suosittelemme käytettäväksi Saviukumajan selluloosapohjustetta rapatuille alustoille. Tämä estää värien sekoittumista viimeistelylaastin ja alustan välillä, parantaa tarttuvuutta ja estää viimeistelylaastia kuivumasta liian nopeasti. Pohjustamattomat alustat tulee kastella ennen rappausta. Koville pinnoille (mm. betoni, sementtilevyt) suosittelemme pohjustettavaksi Saviukumajan Kalkki-viimeistelylaastilla, joka parantaa tarttuvuutta.
- Olosuhteet** Alustan ja ilman lämpötila tulee olla yli +5° C.
- Laastin valmistus** Lisää 5-6 litraa vettä säkilliseen (25kg) kuivatuotetta (mustan väri: 7-8 litraa/ 20kg säkki) ja sekoita huolellisesti. Parasta on tehdä laasti edellisenä päivänä valmiiksi. Laastin tulisi seistä vähintään 0,5 tuntia. Seisottamisen jälkeen laasti sekoitetaan kertaalleen.
- Työkalut** Latta, suippo latta. Suunnikkaan muotoiset latat muotoiluun ja suipot/ kapeat viimeistelyyn. **Käsi- tai konerappaus???**
- Työnkuvaus I Tekstuuripinta**  
Rappaa 2-3 mm (maksimi 3 mm) kerroksissa. Tasoita pinta pitkällä teräslatalla tai palettiveitsellä. Anna laastin kiinteytyä ja hierrä pinta muovi- tai laastihierkimellä pyörivin liikkein.
- Työnkuvaus II Sileä pinta**  
Rappaa 2-3 mm (maksimi 3 mm) kerroksissa. Tasoita pinta pitkällä teräslatalla tai palettiveitsellä. Anna laastin kiinteytyä ja hierrä pinta kostutealla sienellä käyttäen pyöriviä liikkeitä. Ennen kuin pinta on täysin kuivunut, silitä pintaa vielä hellävaraisesti kostella sienellä poistaaksesi ironaisen aineksen pinnasta.
- Työnkuvaus III DEKO**  
Rappaa 2-3 mm (maksimi 3 mm) kerroksissa. Tasoita pinta pitkällä teräslatalla tai palettiveitsellä. Anna laastin kiinteytyä ja hierrä pinta kostutealla sienellä käyttäen pyöriviä liikkeitä. Ennen kuin pinta on täysin kuivunut, silitä pintaa vielä hellävaraisesti kostella sienellä poistaaksesi ironaisen aineksen pinnasta. Kun pinta on täysin kuiva, hierrä suhteellisen kuivalla sienellä saadaksesi esiin koristeet (DEKO-sarja).
- Viimeistely** Suosittelemme lisäämään Saviukumajan viimeistely pohjustetta pintaan.
- Hoito** Mahdolliset pintavauriot ovat korjattavissa. Suosittelemme säästettäväksi Saviukumajan pinnoitustuotteita alkuperäisestä erästä tätä varten. Likaantunut pinta voidaan puhdistaa kuivamenetelmällä (ei vesi/ kemikaali/

kostepyyhintää) tai pinnoitettavaksi samalla pintamateriaalilla uudelleen. Savilaasti on antistaattista eikä kerää pölyä. Savilaasti imee öljyjä ja nesteitä.

#### **Materiaalimenekki 3,5- 5 kg/ 1m<sup>2</sup>**

PAKKAUS	KERROSPAKSUUS 2 mm	KERROSPAKSUUS 3 mm
25 kg säkki	n. 7 m <sup>2</sup>	n. 5 m <sup>2</sup>

**Turvallisuus** Vältä pölyn hengittämistä ja suojaa silmät pölyltä. Huuhtelee suolaliuksella (silmien huuhteluun tarkoitettu liuos), mikäli laastipölyä joutuu silmiin.

**Varastointi** Varastoidaan kuivassa.

Tuotekuvaus esittää tuotteen mahdollisia käyttötarkoituksia ja antaa työsuosituksia. Valmistaja on testannut materiaalin varmistaen sen laadun, mutta ei voi taata, että tuotetta käytetään oikealla tavalla. Tämän vuoksi käyttäjää ei voi vapauttaa vastuista. Kohteen yksilölliset olosuhteet ja pinnat on aina otettava huomioon tapauskohtaisesti. Tämä tuotekuvaus vanhentuu, kun uusi julkaistaan. Päivitetty 12.2.2016.

Saviukumaja OÜ

**Mooste Möis Polvamaa 64616**  
**+372 56 505 505**  
**info@saviukumaja.ee**  
**www.saviukumaja.ee**  
**www.facebook.com/Saviukumaja**

Jälleenmyyjäsi:



Roseborg Oy  
Ruukintie 17, 07970 Ruotsinpyhtää  
+358 44 552 8162  
vesa@roseborg.fi  
www.roseborg.fi